

TERMOPLASTIČNI (ZAVARLJIVI) OKRUGLI I TRAPEZNI REMENI

OKRUGLI REMENI

PROMJER (mm)	OZNAKA REMENA	MATERIJAL REMENA, TVRDOĆA u ShA	MIN. PROMJER REMENICE (mm)	RADNA TEMPERATURA (C)	PREPORUČLJIVO NATEZANJE REMENA (%)	PREPORUČLJIVO OPTEREĆENJE REMENA (N)
2	OR 2	Poliuretan, 85	15	-20 do +60, kratkotrajno +80	5 do 8 %	10 (natezanje 8%)
3	OR 3	Poliuretan, 85	25	-20 do +60, kratkotrajno +80	5 do 8 %	17 (natezanje 8%)
4	OR 4	Poliuretan, 85	30	-20 do +60, kratkotrajno +80	5 do 8 %	30 (natezanje 8%)
4,8	OR 4,8; C	Poliuretan, 75	30	-30 do +60, kratkotrajno +80	5 do 8 %	45 (natezanje 8%)
5	OR 5	Poliuretan, 85	45	-20 do +60, kratkotrajno +80	5 do 8 %	47 (natezanje 8%)
6	OR 6	Poliuretan, 85	55	-20 do +60, kratkotrajno +80	5 do 8 %	68 (natezanje 8%)
6,3	OR 6,3; C	Poliuretan, 75	45	-30 do +60, kratkotrajno +80	5 do 8 %	68 (natezanje 8%)
7	OR 7	Poliuretan, 85	65	-20 do +60, kratkotrajno +80	5 do 8 %	93 (natezanje 8%)
8	OR 8	Poliuretan, 85	75	-20 do +60, kratkotrajno +80	5 do 8 %	121 (natezanje 8%)
8	OR 8; C	Poliuretan, 75	55	-20 do +60, kratkotrajno +80	5 do 8 %	119 (natezanje 8%)
9,5	OR 9,5; C	Poliuretan, 75	65	-30 do +60, kratkotrajno +80	5 do 6 %	152 (natezanje 8%)
10	OR 10	Poliuretan, 85	95	-20 do +60, kratkotrajno +80	5 do 6 %	188 (natezanje 8%)
12	OR 12	Poliuretan, 85	110	-20 do +60, kratkotrajno +80	5 do 6 %	288 (natezanje 8%)
12,5	OR 12,5; C	Poliuretan, 75	85	-30 do +60, kratkotrajno +80	5 do 6 %	290 (natezanje 8%)
15	OR 15	Poliuretan, 85	140	-20 do +60, kratkotrajno +80	5 do 6 %	425 (natezanje 8%)
18	OR 18	Poliuretan, 85	170	-20 do +60, kratkotrajno +80	5 do 6 %	450 (natezanje 8%)

TRAPEZNI REMENI

DIMENZIJE (mm)	OZNAKA REMENA	MATERIJAL REMENA, TVRDOĆA u ShA	MIN. PROMJER REMENICE (mm)	RADNA TEMPERATURA (C)	PREPORUČLJIVO NATEZANJE REMENA (%)	PREPORUČLJIVO OPTEREĆENJE REMENA (N)
10 X 6	TR Z	Poliuretan, 85	71	-20 do +60, kratkotrajno +80	5 do 8 %	126 (natezanje 8%)
13 X 8	TR A	Poliuretan, 85	90	-20 do +60, kratkotrajno +80	5 do 8 %	175 (natezanje 8%)
17 X 11	TR B	Poliuretan, 85	112	-20 do +60, kratkotrajno +80	4 do 6 %	295 (natezanje 8%)
22 X 14	TR C	Poliuretan, 85	160	-30 do +60, kratkotrajno +80	4 do 6 %	584 (natezanje 8%)

POSEBNE IZVEDBE TRAPEZNIH REMENA

10 X 6	TR Z GRIP	SVE ISTO KAO TIP Z ALI S GRIP SLOJEM NA TRANSPORTNOJ STRANI				
13 X 8	TR A GRIP	SVE ISTO KAO TIP A ALI S GRIP SLOJEM NA TRANSPORTNOJ STRANI				
17 X 11	TR B GRIP	SVE ISTO KAO TIP B ALI S GRIP SLOJEM NA TRANSPORTNOJ STRANI				

OSTALO:


- PREPORUČLJIVA BRZINA REMENA 10 DO 15 m/s
- TEMEPERATURA SPAJANJA REMENA 285 do 300 C
- PODRIJETLO MATERIJALA: EUROPSKA UNIJA
- FDA NORMA (PREHRAMBENA NAMJENA)

NAČIN SPAJANJA: TOPLO ZAVARIVANJE ILI MEHANIČKE SPOJNICE

SKICA SPOJNICE:



SKICA MEHANIČKOG SPOJA:



VI
OPIS REMENA
zelena boja, hrapav
zelena boja, hrapav
zelena boja, hrapav
crveni, glatki, šuplji
zelena boja, hrapav
zelena boja, hrapav
crveni, glatki, šuplji
zelena boja, hrapav
zelena boja, hrapav
crveni, glatki, šuplji
crveni, glatki, šuplji
zelena boja, hrapav
zelena boja, hrapav
crveni, glatki, šuplji
zelena boja, hrapav
zelena boja, hrapav
OPIS REMENA
zelena boja, glatki
zelena boja, glatki
zelena boja, glatki
zelena boja, glatki