

TERMOPLASTIČNI (ZAVARLJIVI) OKRUGLI I TRAPEZNI REMENI

OKRUGLI REMENI

PROMJER (mm)	OZNAKA REMENA	MATERIJAL REMENA, TVRDOĆA u Sha	MIN. PROMJER REMENICE (mm)	RADNA TEMPERATURA (C)	PREPORUČLJIVO NATEZANJE REMENA (%)	PREPORUČLJIVO OPTEREĆENJE REMENA (N)	OPIS REMENA
2	OR 2	Poliuretan, 85	15	-20 do +60, kratkotrajno +80	5 do 8 %	10 (natezanje 8%)	zelena boja, hrapav
3	OR 3	Poliuretan, 85	25	-20 do +60, kratkotrajno +80	5 do 8 %	17 (natezanje 8%)	zelena boja, hrapav
4	OR 4	Poliuretan, 85	30	-20 do +60, kratkotrajno +80	5 do 8 %	30 (natezanje 8%)	zelena boja, hrapav
4.8	OR 4,8; C	Poliuretan, 75	30	-30 do +60, kratkotrajno +80	5 do 8 %	45 (natezanje 8%)	crveni, glatki, šuplji
5	OR 5	Poliuretan, 85	45	-20 do +60, kratkotrajno +80	5 do 8 %	47 (natezanje 8%)	zelena boja, hrapav
6	OR 6	Poliuretan, 85	55	-20 do +60, kratkotrajno +80	5 do 8 %	68 (natezanje 8%)	zelena boja, hrapav
6.3	OR 6,3; C	Poliuretan, 75	45	-30 do +60, kratkotrajno +80	5 do 8 %	68 (natezanje 8%)	crveni, glatki, šuplji
7	OR 7	Poliuretan, 85	65	-20 do +60, kratkotrajno +80	5 do 8 %	93 (natezanje 8%)	zelena boja, hrapav
8	OR 8	Poliuretan, 85	75	-20 do +60, kratkotrajno +80	5 do 8 %	121 (natezanje 8%)	zelena boja, hrapav
8	OR 8; C	Poliuretan, 75	55	-20 do +60, kratkotrajno +80	5 do 8 %	119 (natezanje 8%)	crveni, glatki, šuplji
9.5	OR 9,5; C	Poliuretan, 75	65	-30 do +60, kratkotrajno +80	5 do 6 %	152 (natezanje 8%)	crveni, glatki, šuplji
10	OR 10	Poliuretan, 85	95	-20 do +60, kratkotrajno +80	5 do 6 %	188 (natezanje 8%)	zelena boja, hrapav
12	OR 12	Poliuretan, 85	110	-20 do +60, kratkotrajno +80	5 do 6 %	288 (natezanje 8%)	zelena boja, hrapav
12.5	OR 12,5; C	Poliuretan, 75	85	-30 do +60, kratkotrajno +80	5 do 6 %	290 (natezanje 8%)	crveni, glatki, šuplji
15	OR 15	Poliuretan, 85	140	-20 do +60, kratkotrajno +80	5 do 6 %	425 (natezanje 8%)	zelena boja, hrapav
18	OR 18	Poliuretan, 85	170	-20 do +60, kratkotrajno +80	5 do 6 %	450 (natezanje 8%)	zelena boja, hrapav

TRAPEZNI REMENI

DIMENZIJE (mm)	OZNAKA REMENA	MATERIJAL REMENA, TVRDOĆA u Sha	MIN. PROMJER REMENICE (mm)	RADNA TEMPERATURA (C)	PREPORUČLJIVO NATEZANJE REMENA (%)	PREPORUČLJIVO OPTEREĆENJE REMENA (N)	OPIS REMENA
10 X 6	TR Z	Poliuretan, 85	71	-20 do +60, kratkotrajno +80	5 do 8 %	126 (natezanje 8%)	zelena boja, glatki
13 X 8	TR A	Poliuretan, 85	90	-20 do +60, kratkotrajno +80	5 do 8 %	175 (natezanje 8%)	zelena boja, glatki
17 X 11	TR B	Poliuretan, 85	112	-20 do +60, kratkotrajno +80	4 do 6 %	295 (natezanje 8%)	zelena boja, glatki
22 X 14	TR C	Poliuretan, 85	160	-30 do +60, kratkotrajno +80	4 do 6 %	584 (natezanje 8%)	zelena boja, glatki

POSEBNE IZVEDBE TRAPEZNIH REMENA

10 X 6	TR Z GRIP	SVE ISTO KAO TIP Z ALI S GRIP SLOJEM NA TRANSPORTNOJ STRANI					
13 X 8	TR A GRIP	SVE ISTO KAO TIP A ALI S GRIP SLOJEM NA TRANSPORTNOJ STRANI					
17 X 11	TR B GRIP	SVE ISTO KAO TIP B ALI S GRIP SLOJEM NA TRANSPORTNOJ STRANI					

OSTALO:

- PREPORUČLJIVA BRZINA REMENA 10 DO 15 m/s
- TEMPERATURA SPAJANJA REMENA 285 do 300 C
- PODRIJETLO MATERIJALA: EUROPSKA UNIJA
- FDA NORMA (PREHRAMBENA NAMJENA)

NAČIN SPAJANJA: TOPLO ZAVARIVANJE ILI MEHANIČKE SPOJNICE

SKICA SPOJNICE:



SKICA MEHANIČKOG SPOJA:

