

TABLICA VISOKOUČINKOVITIH PLOSNATIH REMENA

OZNAKA PLOSNOTOG REMENA	VLAČNI SLOJ	DONJA STRANA	GORNJA STRANA	KOEFICIJENT TRENJA RADNA/GORNJA STRANA (μ)	DEBLJINA REMENA (mm)	TEŽINA (kg/m ²)	MAX. ŠIRINA (mm)	MIN. PROMJER REMENICE dmin(mm)	VLAČNA SILA KOD 1 % PRODULJENJA REMENA (N/mm)	PREKIDNA ČVRSTOĆA REMENA (N/mm)	TEMP. PODRUČJE RADA (°C)	PREP. ZATEZ. REMENA (%)
	PA-polamid PU-poliuret. PES-poliest.	G-elastomer/guma, K-koža, P-platno, PU-poliuretan, boja	G-elastomer, K-koža, P-platno, PU-poliuretan, boja									

POGONSKI REMENI ZA OTVORENI, KRIŽNI I TANGENCIALNI POGON- KPR

KPR 15KP	PA	K	P	0,4 / 0,2	2,0	2,3	500	60	5,0	220	od -20 do +80°C	1,5 - 2,0
KPR 20 KP	PA	K	P	0,4 / 0,2	2,8	2,7	500	80	7,0	300	od -20 do +80°C	1,5 - 2,0
KPR 25 KP	PA	K	P	0,4 / 0,2	3,0	3,5	500	120	12,0	500	od -20 do +80°C	1,5 - 2,0
KPR 30 KP	PA	K	P	0,4 / 0,2	4,2	4,6	500	160	25,0	660	od -20 do +80°C	1,5 - 2,0
KPR 40 KP	PA	K	P	0,4 / 0,2	5,1	5,2	500	300	20,0	940	od -20 do +80°C	1,5 - 2,0
KPR 15 KK	PA	K	K	0,4 / 0,4	2,9	2,8	500	60	5,0	220	od -20 do +80°C	1,5 - 2,0
KPR 20 KK	PA	K	K	0,4 / 0,4	4,1	3,3	500	80	7,0	300	od -20 do +80°C	1,5 - 2,0
KPR 25 KK	PA	K	K	0,4 / 0,4	4,7	4,4	500	120	12,0	500	od -20 do +80°C	1,5 - 2,0
KPR 30KK	PA	K	K	0,4 / 0,4	6,8	6,1	500	160	23,0	660	od -20 do +80°C	1,5 - 2,0
KPR 10 EP	PA	G, crna	P, crna	0,7 / 0,2	1,5	1,4	800	30	4,5	140	od -20 do +80°C	1,5 - 2,0
KPR 20 EP	PA	G, crna	P, crna	0,7 / 0,2	1,8	1,9	800	75	7,0	320	od -20 do +80°C	1,5 - 2,0
KPR 30 EP	PA	G, crna	P, crna	0,7 / 0,2	3,0	3,5	800	160	15,0	660	od -20 do +80°C	1,5 - 2,0
KPR 40 EP	PA	G, crna	P, crna	0,7 / 0,2	3,7	4,3	800	250	20,0	940	od -20 do +80°C	1,5 - 2,0
KPR 15 EET	PA	G, crna	G, zelena	0,7 / 0,7	2,1	2,1	800	25	5,0	220	od -20 do +80°C	1,5 - 2,0
KPR 241 EET	PA	G, crna	G, zelena	0,7 / 0,7	3,0	3,4	800	75	10,5	400	od -20 do +80°C	1,5 - 2,0
KPR 20 EE2.6T	PA	G, plava	G, siva	0,5/0,6	2,6	2,8	325	70	10,0	390	od -20 do +80°C	1,5 - 2,0
KPR 20 EE3.2T	PA	G, plava	G, siva	0,5/0,6	3,2	3,5	325	70	10,0	390	od -20 do +80°C	1,5 - 2,0
KPR 15 EE2T Q	PES/PU	G, crna	G, plava	0,6/0,6	2,0	2,3	450	40	15,0	150	od -20 do +60°C	1,0 - 2,0
KPR 22 EE2.6T Q	PES/PU	G, crna	G, plava	0,5/0,6	2,6	3,1	325	50	22,0	180	od -20 do +60°C	1,0 - 2,0
KPR 8EE2T Q	PES/PU	XNBR-G, crna	XNBR-G, plava	0,7 / 0,6	2	2	280	25	8	220	od 0 do +60°C	0,5 - 2,1

STROJNE TRAKE - KST

KST 08 PP	PA	P, zelena	P, zelena	0,2 / 0,2	0,9	0,8	800	20	2,0	85	od -20 do +80°C	1,5 - 2,0
KST 08 PEG	PA	P, crna	G, zelena	0,7 / 0,2	0,9	1,1	800	20	2,0	85	od -20 do +80°C	1,5 - 2,0
KST 08 EES	PA	G, siva	G, siva	0,7 / 0,7	1,3	1,5	800	25	2,0	85	od -20 do +80°C	1,5 - 2,0
KST 06 EEG	PA	G, zelena	G, zelena	0,7 / 0,7	0,6	0,7	500	15	1,2	60	od -20 do +80°C	1,5 - 2,0
KST 10 EPA	PA	G, crna	PA, transparentno	0,2 / 0,7	1,0	1,1	500	30	2,3	90	od -20 do +80°C	1,5 - 2,0
KST 10EPZ	PA	G, zelena	P, zelena	0,5 / 0,2	1,3	1,4	800	25	4,0	140	od -20 do +80°C	1,5 - 2,0
KST 10 EE2	PA	G, crvena	G, crvena	0,7 / 0,7	2,0	2,3	800	30	4,0	200	od -20 do +80°C	1,5 - 2,0
KST 10 EE3	PA	G, zelena	G, zelena	0,7 / 0,7	3,0	3,3	800	30	4,0	135	od -20 do +80°C	1,5 - 2,0
KST 20 EE4	PA	G, zelena	G, zelena	0,7 / 0,7	4,0	4,8	800	40	7,0	320	od -20 do +80°C	1,5 - 2,0
KST 20 EE6	PA	G, zelena	G, zelena	0,7 / 0,7	6,0	7,3	800	50	7,0	320	od -20 do +80°C	1,5 - 2,0
KST 20 PE2	PA	P, crna	G, zelena	0,7 / 0,2	2,0	2,2	800	25	4,0	130	od -20 do +100°C	1,5 - 2,0
KST 30 PE3	PA	P, crna	G, zelena	0,7 / 0,2	3,0	3,2	800	50	5,0	240	od -20 do +100°C	1,5 - 2,0
KST 30 PE6	PA	P, crna	G, zelena	0,7 / 0,2	6,0	6,0	500	80	5,0	240	od -15 do +80°C	1,5 - 2,0
KST 10 PEČ	PA	P, siva	G, str. čepići, zelena	0,50	2,1	2,1	500	25	4,0	125	od -20 do +80°C	1,5 - 2,0
KST 60 PE Grip	PA	P, crna	G, zelena	/ 0,2	6,0	5,9	500	60	5,0	150	od -15 do +80°C	1,5 - 2,0
KST 2EEI	PA	G, crna	G, zelena	0,7 / 0,7	1,7	2,0	800	15	1 (3%)	90	od -20 do +80°C	3 - 5

TRAKE ZA VRETENA - KVT

KVT 6 VT	PA	P, siva	G, zelena	0,2 / 0,5	0,6	0,45	800	10	1,2	75	od -20 do +80°C	1,5 - 2,0
KVT 8 VT	PA	P, bijela	G, zelena	0,2 / 0,5	0,85	0,9	800	15	2,5	100	od -20 do +80°C	1,5 - 2,0

BRZO SPAJANJE - Q

KST 08 PP Q	PA	P, crna	P, zelena	0,15 / 0,15	1,2	1	300	10	2	85	od 0 do +60°C	1,0 - 2,0
KST 10 EPZ Q	PES/PU	G, zelena	P, zelena	0,5 / 0,2	1,25	1,25	500	15	4,0	140	od -20 do +60°C	1,5 - 2,0
KST 08 PEG Q	PES/PU	P, zelena	NBR-G, zelena	0,7 / 0,2	0,8	0,8	300	15	4	85	od -20 do +60°C	0,5 - 2,0
KST 30PE2 Q	PES/PU	P, crna	G, zelena	0,7 / 0,2	2,1	2,5	1500	50	12	120	od -15 do +80°C	0,4 - 0,7
KST 30PE3 Q	PES/PU	P, crna	G, zelena	0,7 / 0,2	3,1	3,5	1500	50	12	120	od -15 do +80°C	0,4 - 0,7
KST 30PE6 Q	PES/PU	P, crna	G, zelena	0,7 / 0,2	6,1	7	1500	130	20	300	od -15 do +80°C	0,4 - 0,7
KST 60PE Grip Q	PES/PU	P, crna	G, zelena	/ 0,2	6,5	6,2	1500	60	15	200	od -15 do +80°C	0,4 - 0,7
KPR 5EEI Q	PES/PU	G, crna	TPU, plava	0,5/0,5	1	1,1	325	25	5 (3%)	120	od 0 do +60°C	0,5 - 2,1
KST 4 EEI Q/FDAS18	PU	TPU, plava	TPU, str.S18plava	0,4/0,4	2,1	2,5	500	50	4 (3%)	150	od -10 do +100°C	0,5 - 4,0
KST 2EEI Q/FDA	PU	PU, bijela	PU, bijela	0,6 / 0,6	0,8	0,95	800	6	0,8 (6%)	40	od -20 do +60°C	3,0 - 6,0